

# Datenblatt



**Artikel** Clinical-110 S

## Beschreibung

Maße 110 mm x 20 m  
 Verpackungseinheit 5/50

## Physikalische Eigenschaften

| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit          |
|-----------------------------|------|------------------|
| Flächengewicht              | 64±5 | g/m <sup>2</sup> |
| Dicke                       | 59±5 | µm               |
| Glätte VS                   | >500 | Sek              |
| Helligkeit                  | >80  | %                |

## Klimatische Beständigkeit

des unbedruckten Papiers

|             |        |
|-------------|--------|
| 30°C 3 Tage | < 0,10 |
| 40°C 3 Tage | < 0,10 |
| 50°C 3 Tage | < 0,12 |

des bedruckten Papiers

|                  |       |
|------------------|-------|
| 60°C/30%RF/3Tage | <0,20 |
| 60°C/30%RF/3Tage | <0,40 |
| 60°C/30%RF/3Tage | <1,50 |
| 40°C/90%RF/3Tage | <0,05 |
| 40°C/90%RF/3Tage | <0,10 |
| 40°C/90%RF/3Tage | <1,30 |


## Chemische Bestandteile

|    |      |     |
|----|------|-----|
| Na | <400 | ppm |
| K  | <150 | ppm |
| Cl | <50  | ppm |

## Dynamische Sensitivität

Medium Energy

ID  Sorte  Merkmale  Datum



| 0.0185 | 0.0265 | 0.0348 | 0.043 | 0.0509 | 0.0592 | 0.0674 | 0.0755 | 0.0836 | 0.0918 | Datum      | Grammatur | Dicke | Glätte OS | Glätte SS |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 0.04   | 0.05   | 0.12   | 0.37  | 0.74   | 1.14   | 1.36   | 1.45   | 1.45   | 1.46   | 27.07.2015 | 64.6      | 57.4  | 10557     | 3819      |